

检测报告

编号 : GZMR260100293301_CN

日期 : 2026-01-30

页码 : 1 of 4

客户名称: 文伊橡塑科技(上海)有限公司

客户地址: 上海市松江区车墩镇北松公路 5355 弄 25 号 4 层

样品名称 : 无尘拖链

样品信息 : 样品颜色:白色,
样品成分:铁氟龙

生产商 : 文伊

供应商 : 文伊

以上信息及样品由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

SGS 参考号 : SHFTS26000062R01

收样日期 : 2026-01-26

测试开始时间 : 2026-01-26

测试结束时间 : 2026-01-30

测试结果 : 请见下页 (除另有特别说明外, 此报告结果仅对测试样品负责)

通标标准技术服务有限公司广州分公司
授权签名

梁文杰

授权签字人

检测报告

编号 : GZMR260100293301_CN
日期 : 2026-01-30
页码 : 2 of 4

结果总结:

序号	测试项目	测试方法	结果	结论
1	静电测试	GB/T 17626.2-2018	见结果	合格

备注: 合格: 达到要求
 不合格: 未达到要求
 /: 不下判定

Draft

检测报告

编号 : GZMR260100293301_CN
日期 : 2026-01-30
页码 : 3 of 4

1. 测试项目：静电测试

样品描述：A-片材

测试方法：GB/T 17626.2-2018

测试条件：

放电间隔：1s~10s

放电模式：接触放电

接触放电频率：1 Hz

放电次数：10 次

阻容模块：150 pF/330 Ω

测试电压：±4KV


实验室环境条件：15 °C - 35 °C，25 %RH - 75 %RH

测试结果：

样品 A


试样	外观
1	无可见击穿或闪络

测试照片：



检测报告

编号 : GZMR260100293301_CN
日期 : 2026-01-30
页码 : 4 of 4



测试中-样品 A

设备信息:

设备	型号	设备编号	校准日期	下次校准日期
静电放电模拟仪	EDS 30V	GZMR-RL-E170	2025-03-27	2026-03-26

附录信息:

*检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

***** 报告结束*****