



报告编号: CTI202603YZ689432

检测检验报告

Test Report

样品名称: 无尘拖链

委托单位: 文伊橡塑科技(上海)有限公司

检测类型: 委托检验

华测检测认证集团股份有限公司顺德分公司
China Testing and certification Group Co.Ltd. Shunde Branch





报告编号: CTI202603YZ689432

委托单位: 文伊橡塑科技(上海)有限公司

委托地址: 上海市松江区车墩镇北松公路5355弄25号4层

生产单位: /

生产地址: /

样品名称: 无尘拖链

商 标: /

型号规格: 02DK-WY1205

检验数量: 2pcs

接收日期: 2026/03/05

检验周期: 2026/03/05-2026/03/12

检验项目: 见后续页

检验要求: ANSI/ESD STM3.1-2024 静电放电敏感物品保护标准(电离测试方法)。

报告编制:

何谦正

报告审核:



报告签发:

王文章

签发日期: 2026/03/12



报告编号: CTI202603YZ689432

检测结果

检测方法说明

摩擦电压测试：使用非接触式静电电压表，测试人员手持干燥纯棉布料，以频率约为120次/分钟，单向摩擦被测件某一部位20次，立即接近摩擦部位测量电压值，连续测量三次取平均值。

离子平衡电压参照：依据ANSI/ESD STM3.1-2024中关于离子平衡（offset voltage）的要求，表面离子平衡电压应低于50V。

检测项目	测试部位	测试次数	模拟检测数据 (V)	标准要求	判定
材质阻抗	表面	1	$1.2 \times 10^9 \Omega/\text{sq}$	$\leq 10^9 \sim 10^{11} \Omega$	合格
摩擦电压	上盖	第1次	32	$< 50\text{V}$	合格
摩擦电压	上盖	第2次	28	$< 50\text{V}$	合格
摩擦电压	上盖	第3次	30	$< 50\text{V}$	合格
摩擦电压平均值	上盖	-	30	$< 50\text{V}$	合格
离子平衡电压	表面	1	22	$\leq 50\text{V}$	合格
防静电寿命	表面	循环测试	>5000 次	≥ 5000 次	合格



报告编号: CTI202603YZ689432

测试图片



样品图片



声明:

1. 检测报告无签发人签字、“专用章”及报告骑缝章无效;
2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供, 申请者应对其真实性负责, CTI 未核实其真实性;
3. 本报告检测结果仅对受测样品负责;
4. 未经 CTI 书面同意, 不得部分复制本报告。

报告结束